



آزمایشگاه مرکزی انجمن شن و ماسه استان تهران

T/ ۹۹۳ آزمایشگاه مورد تایید اداره کل استاندارد استان تهران به شماره پروانه

سنگ مصنوعی نما-کف

نام و نوع فرآورده:

۴۰۰#۴۰۰#۳۰

ابعاد اسمی:

۶۸۱۰۱۹

کد صادرات:

۱۴۰۴/۰۳/۲۸

تاریخ ارسال نمونه:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تاریخ انجام آزمون:

۱۴۰۴/۰۵/۱۱

تاریخ صدور نتیجه:

فرگاه دیزاین

نام تجاری:

سنگ پرسی فرگاه

نام شرکت/ واحد تولیدی:

البرز، کرج، محله کیان شهر، میدان مهرگان، خیابان آزادی، بلوک ۱

نشانی واحد تولیدی:

سنگ نمای ساختمان

کاربرد:

متشکل از سنگدانه پودر سنگ پرس شده با سیمان

جنس مواد:

ملی ۷۵۵-۲ ایران - ASTM D۳۹۶۷ - ASTM C۱۷۰

شماره استاندارد:

روش آزمون		نتایج آزمون	ویژگی / آزمون			ردیف	
طبق استاندارد ملی ایران ۷۵۵-۲	بند ۲-۵	-1.2 mm	399	حداقل	1-1- طول	1	
		+ 1.2 mm	399	حداکثر			
		-1.2 mm	399	حداقل			
		+1.2 mm	399	حداکثر	2-1- عرض		
		-2 mm	29.0	حداقل			
		+2 mm	29.0	حداکثر	3-1- ضخامت		
	بند ۳-۵	±1.2 mm	0.8	حداکثر	تحدب	صافی لبه بالایی (mm)	2
			0.1	حداکثر			
	بند ۴-۵	±1.2 mm	0.3	حداکثر	تحدب	مسطح بودن سطح نما (mm)	3
			0.1	حداکثر			
بند ۵-۵		≥5	6.0	۱-۴ میانگین ۵ نمونه	استحکام خمشی (Mpa)	4	
		≥4	5.5	۲-۴ نمونه منفرد			
	بند ۶-۵	≤20	11.0	سایش توسط چرخ پهن (mm)			
			4.6	جذب آب (%)			
	بند ۸-۵	≤6	0.6	جذب آب سطحی (gr/cm ²)			
-			35.0	۱-۹ میانگین ۵ نمونه	مقاومت فشاری (Mpa)	9	
			34.0	۲-۹ نمونه منفرد			
ASTM C170	-		4.4	۱-۱۰ میانگین ۵ نمونه	مقاومت برزیلی (Mpa)	10	
			2.8	۲-۱۰ نمونه منفرد			

محل نمونه برداری: نمونه از طرف کارفرمای محترم ارسال گردیده است.

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۱
محل: تهران

امضاء: [Signature]